

**Parquet Châtaignier massif en 23 mm**

**DESCRIPTION:** Bois de couleur jaune clair à brun jaunâtre, légèrement veiné, fil droit, grain moyen

**DENSITE:** 640 kg/m<sup>3</sup> soit 15 kg/m<sup>2</sup>

**DURETE:** 2.9 MPA = 2.9N/mm<sup>2</sup>

**CHOIX:**

A Aubier non accepté sur parement, ainsi que nœuds sautant, petits nœuds sains ≤ 2mm.

B Possibilité de traces jaunes sur parement

AB Mélange du 1<sup>er</sup> choix et du 2<sup>ème</sup> choix acceptant des nœuds sains ≤ 5 mm Aubier exclu au parement

**RUSTIQUE** Couleur hétérogène (selon les lots, bois jaune clair à Brun Jaunâtre).  
Nœuds ≤ 15 mm. Possibilité de légères fentes en bout

**CAMPAGNE** Toutes les caractéristiques du choix rustique. Possibilité piqures, aubier. Sans limitation de couleur jaune ou marron, tolérance défaut d'usinage, Nœuds ≤ 20 mm.

**FORMAT:**

Dimensions (en mm)	GO2 au contreparement / GO0 au parement			
Longueur ± 0,5	Coursons de 350 à 1100 mm			
Largeur ± 0,5	70	90	110	130
Epaisseur ± 0,2	23			
Lames/bottes	20	10	10	10
Surface/palette	≈ 70m <sup>2</sup>	≈ 70m <sup>2</sup>	≈ 70m <sup>2</sup>	≈ 70m <sup>2</sup>

**ASSEMBLAGE:** rainure et languette sur la longueur et en bout.



**TAUX D'HUMIDITE:** entre 8 et 12% conformément à la norme NF EN 13226 (± 1%)

**POSE:** clouée, selon le DTU 51-1 des parquets à clouer

L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 40% et 65%.

**COMPATIBILITE:**

Non-compatible avec sol chauffant et sol rafraîchissant pour un parquet à clouer selon DTU 51-1.

**CLASSEMENT AU FEU:** ancien classement : M3. Nouveau classement selon l'Euroclasse : C, S1, D0

**CLASSEMENT D'USAGE:** le classement est fourni selon la norme expérimentale « XP B53-669 »

**CONDUCTIVITE THERMIQUE:** 0.15W/mK (zones envisagées pour usage public et commercial avec passage faible ou intermittent / C31).

