



COSTE BOIS

FABRICATION

Fiche Technique

Parquet Pin massif en 22x180 mm

DESCRIPTION: L'aubier est jaune pâle, le duramen est jaune veiné de brun rougeâtre.

DENSITE: 550 kg/m³ soit 13 kg/m²

DURETE: 2.3 MPA = 2.3N/mm²

CHOIX:

Petits nœuds	Présence de quelques petits nœuds noirs non adhérents au contreparement Quelques poches de résine au parement
Nœuds	Nœuds sains ou noirs de 45 mm de diamètre. Fente < 1/3 de la longueur de la pièce Poches de résine de 60 à 80 mm de longueur
Eco	Nœuds admis sans limitation de nombre et de diamètre. Fentes admises en bout de cœur Gerces et poches de résine admises
Déclassé	Correspond à toutes les lames qui n'ont pas pu être classées dans les choix supérieurs

FORMAT:

Dimensions (en mm)	Go2 au parement (avec chanfrein)
Longueur ± 0,5	Longueurs de 1500 à 2000 mm
Largeur ± 0,5	180
Epaisseur ± 0,2	22
Lames/bottes	4
Surface/palette de 2m	≈ 86



ASSEMBLAGE: rainure et languette sur la longueur et en bout.

TAUX D'HUMIDITE: entre 8 et 12% conformément à la norme NF EN 13226 (± 1%)

POSE: clouée, selon le DTU 51-1 des parquets à clouer

L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 40% et 65%.

COMPATIBILITE:

Non-compatible avec sol chauffant et sol rafraîchissant pour un parquet à clouer selon DTU 51-1.

CLASSEMENT AU FEU: ancien classement : M3. Nouveau classement selon l'Euroclasse : C, S1, D0

CLASSEMENT D'USAGE: le classement est fourni selon la norme expérimentale « XP B53-669 »

CONDUCTIVITE THERMIQUE: 0.15W/mK (zones envisagées pour usage public et commercial avec passage faible ou intermittent / C31).



La Chapelle-Péchaud - 24250 Castelnaud-la-Chapelle - Tél. : 05 53 29 52 05 - Fax : 05 53 28 55 36

contact@coste-bois.com - www.coste-bois.com - www.facebook.com/costebois

SARL AU CAPITAL DE 200 000 € | APE 1622Z | SIRET 328 997 556 00027 | RCS BERGERAC B 328 997 556 | N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 26 328 997 556